

## 82A Εποξική κόλλα

Αναθεώρηση: 29/05/2024

Σελίδα 1 από 1

### προδιαγραφές

Βάση	Εποξειδικές ρητίνες
Συνοχή	Υγρό
Μηχανισμός ωρίμανσης	Χημική σκλήρυνση
Πυκνότητα	Ca. 1,10 g/ml
Ιξώδες (Brookfield)	10.000 mPa.s
Αντοχή στην θερμοκρασία**	-40 °C → 90 °C
Ανοιχτός χρόνος επεξεργασίας (23°C, 55% RV)*	Ca. 4 min.
Θερμοκρασία εφαρμογής	15 °C → 25 °C
Χρόνος στεγνώματος (23°C και 50% R.H.)	Περίπου 10 λεπ.

\* Αυτές οι τιμές μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με περιβαλλοντικούς παράγοντες όπως η θερμοκρασία, η υγρασία και ο τύπος των υποστρωμάτων. \*\* Αυτές οι πληροφορίες αφορούν πλήρως ωριμασμένο προϊόν.

### Περιγραφή προϊόντος

Το 82A Εποξική κόλλα είναι μια ταχείας ωρίμανσης κόλλα δύο συστατικών με βάση εποξειδικές ρητίνες.

### Ιδιότητες

- Ακροφύσιο ανάμειξης 2 συστατικών
- Γρήγορο στέγνωμα
- Υψηλή συγκολλητική αντοχή
- Γρήγορη συσσώρευση δύναμης

### Εφαρμογές

- Συγκόλληση των πιο κοινών υλικών όπως πορσελάνη, κεραμικά, κοσμήματα, γυαλί, μέταλλο, ξυλεία, πλακάκια κ.λπ.

### Συσκευασία

Χρώμα: διάφανο

Συσκευασία: Σύριγγα 2K 24ml

### Χρόνος ζωής

Τουλάχιστον 12 μήνες κλειστή συσκευασία σε ξηρό χώρο αποθήκευσης σε θερμοκρασίες μεταξύ +5 °C και +25 °C.

### Υποστρώματα

Υποστρώματα: μια ποικιλία από πορώδη και μη πορώδη υλικά

Φύση: άκαμπτο, καθαρό, στεγνό, απαλλαγμένο από σκόνη και λίπη.

Προετοιμασία επιφάνειας: Δεν απαιτείται

προεπεξεργασία.

Συνιστούμε μια προκαταρκτική δοκιμή πρόσφυσης σε οποιοδήποτε υπόστρωμα.

### Μέθοδος εφαρμογής

Μέθοδος εφαρμογής: Κόψτε το ακροφύσιο στο ίδιο ύψος και εφαρμόστε την απαραίτητη ποσότητα κόλλας. Ανακατέψτε καλά και τα δύο συστατικά. Εφαρμόστε την κόλλα ομοιόμορφα σε ένα από τα μέρη που πρόκειται να κολλήσετε. Ενώστε τα υλικά και σφίξτε για τουλάχιστον 10 λεπτά ή πιέστε τα μεταξύ τους.

Καθαρισμός: Τα νωπά υπολλείματα 82A Εποξική κόλλα μπορεί να αφαιρεθούν από υποστρώματα και εργαλεία με το Adhesive Remover 90A. Το σκληρυμένο 82A Εποξική κόλλα μπορεί να αφαιρεθεί μόνο μηχανικά. Επισκευή: Με το ίδιο υλικό.

### Συστάσεις για την υγεία και την ασφάλεια

Λάβετε τα κατάλληλα μέτρα υγιεινής κατά την εργασία, Να φυλάσσεται μακριά από παιδιά. Συμβουλευτείτε την ετικέτα και το φύλλο δεδομένων ασφαλείας υλικού για περισσότερες πληροφορίες.

### Παρατηρήσεις

- Μετά τη χρήση, τοποθετήστε το καπάκι κλεισίματος στο ακροφύσιο.

Παρατήρηση: Αυτό το φύλλο τεχνικών δεδομένων αντικαθιστά όλες τις προηγούμενες εκδόσεις. Οι οδηγίες που περιέχονται σε αυτό το εγχειρίδιο είναι το αποτέλεσμα των πειραμάτων μας και της εμπειρίας μας και έχουν υποβληθεί καλή τη πίστη. Λόγω της ποικιλίας των υλικών και των υποστρωμάτων και του μεγάλου αριθμού πιθανών εφαρμογών που είναι εκτός ελέγχου μας, δεν μπορούμε να δεχθούμε καμία ευθύνη για τα αποτελέσματα που προκύπτουν. Δεδομένου ότι ο σχεδιασμός, η ποιότητα του υποστρώματος και οι συνθήκες επεξεργασίας είναι πέρα από τον έλεγχό μας, δεν φέρουμε καμία ευθύνη βάσει αυτής της δημοσίευσης. Σε κάθε περίπτωση συνιστάται η διεξαγωγή προκαταρκτικών πειραμάτων. Η Soudal διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί τα προϊόντα χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.